

STABILL PF-03 FARBA LATEKSOWA DO WNĘTRZ, BIAŁA



Opakowanie

Jednostkowe: **wiaderko 10 l**
Zbiorcze: **paleta ofoliowana 330 l**

ZASTOSOWANIE

Śnieżnobiała farba wewnętrzna o zredukowanej zawartości lotnych związków organicznych. Stworzona na bazie neutralnego zapachowo spoiwa lateksowego oraz selekcyjonowanych drobnocząsteczkowych wypełniaczy mineralnych i pigmentów o wysokim stopniu białości. Przeznaczona do wykonywania dekoracyjno-ochronnych powłok malarskich na wszystkich nośnych, nienarażonych na zawilgocenie podłożach budowlanych. Bardzo dobre właściwości kryjące, doskonała rozlewność oraz długi czas otwarty ułatwiają malowanie i ograniczają zużycie. Po wyschnięciu tworzy głęboko matową powierzchnię, która maskuje niedoskonałości podłoża, zapewniając efekt idealnie białych i równych ścian. Do zastosowań w pomieszczeniach mieszkalnych, użyteczności publicznej i przemysłowych. Ze względu na dużą trwałość i odporność na szorowanie, może być stosowana do malowania powierzchni o podwyższonych wymogach higieniczno-sanitarnych oraz narażonych na duże obciążenia, takich jak przedszkola, szkoły, żłobki, obiekty służby zdrowia, biura, hotele, restauracje, łazienki, kuchnie, a także na korytarzach i klatkach schodowych. Przeznaczona do aplikacji wałkiem, pędzlem malarskim lub mechanicznej agregatem natryskowym.

RODZAJ PODŁOŻA

Odpowiednio wysezonowane tynki cementowo-wapienne, cementowe i gipsowe, gładzie polimerowe, gipsowe, cementowe i wapienne, powierzchnie betonowe, płyty gipsowo-kartonowe i włókno-cementowe, powierzchnie drewniane i drewnopochodne, tapety z włókna szklanego, trwale zespolone z podłożem stare dyspersyjne i mineralne powłoki malarskie.

PRZYGOTOWANIE PODŁOŻA

Podłoże powinno być suche, czyste, trwałe i nośne, bez pyłu, kurzu i tłustych plam, wolne od wykwitów. Wszelkie luźne, niezwiązane warstwy należy usunąć. Stare powłoki malarskie umyć wodą z dodatkiem detergentu a powierzchnię starych farb olejnych przeszlifować. Miejsca chłonne lub pyliste (kredujące) należy pomalować odpowiednio rozcieńczonym gruntem **STABILL PP-80** lub gruntem żelowym **STABILL PP-90**. Większe nierówności i ubytki zaleca się wyrównać odpowiednio dobraną zaprawą szpachlową, np. **STABILL MULTI START PW-01**. Mniejsze niedoskonałości powierzchni można zniwelować odpowiednimi dla danego podłoża gładziami gipsowymi lub dyspersyjnymi, np. **STABILL PG-41, PGN-31, UNIKAT, PM-40, PM-50, PM-60, PM-65, PM-70**. W przypadku malowania nowo wykonanych tynków cementowych lub cementowo-wapiennych należy zachować minimum 4-tygodniowy okres sezonowania. Dla tynków gipsowych okres ten powinien wynosić minimum 2 tygodnie. W przypadku występowania pleśni lub alg, konieczna jest ich neutralizacja przy użyciu odpowiedniego preparatu biobójczego. Podłoża nowe, drewnopochodne, tapety z włókna szklanego a także miejscowo naprawiane, szpachlowane lub pokryte starymi farbami w intensywnych kolorach zaleca się przygotować poprzez zagruntowanie odpowiednią farbą gruntującą.

SPOSÓB UŻYCIA

Opakowanie zawiera produkt gotowy do stosowania. Po dokładnym wymieszaniu nanosić wałkiem malarskim, pędzlem lub natryskowo. W przypadku nadmiernego zgęstnienia produktu można do niego dodać do 5% wody i ponownie wymieszać. Przy malowaniu metodą natryskową, należy odpowiednio dobrać parametry natrysku agregatu malarskiego (ciśnienie, średnicę dyszy). Lepkość roboczą farby do natrysku można dopasować przez dodanie do niej wody w ilości do 5%. Utwardzenie umożliwiające nakładanie kolejnej warstwy farby następuje po upływie ok. 3 godzin. Podczas pracy produkt należy regularnie mieszać i po użyciu szczelnie zamknąć a narzędzia umyć wodą.

NARZĘDZIA

Pędzel malarski, wałek malarski, agregat malarski.

WARUNKI WYKONANIA

Prace wykonywać przy temperaturze otoczenia i podłoża od +5°C do +25°C. Do farby nie dodawać innych środków oprócz wody. Nie należy wykonywać prac na powierzchniach bezpośrednio nasłonecznionych, przy silnym przeciągu i przy dużej wilgotności powietrza lub podłoża. Czas wysychania nałożonej na podłoże warstwy farby wynosi ok. 2 godzin. Całkowite utwardzenie powłoki następuje po około 4 tygodniach. Niska temperatura i wysoka wilgotność powietrza wydłużają okres wysychania i wiązania. Należy zwrócić szczególną uwagę na dobrą wentylację pomieszczeń.

STABILL PF-03 FARBA LATEKSOWA DO WNĘTRZ, BIAŁA

DANE TECHNICZNE

Skład: spoiwo lateksowe, biel tytanowa, wypełniacze mineralne, pigmenty nieorganiczne i dodatki	
Gęstość objętościowa	ok. 1,52 kg/dm ³
Czas wstępnego schnięcia (pyłosuchość)	ok. 2 godziny
Czas pełnego utwardzenia	28 dni
Wydajność (przy jednokrotnym malowaniu)	do 14 m ² /l
Stopień połysku (połysk zwierciadlany)	mat
Odporność na szorowanie na mokro	klasa 2
Rodzaj [wg. PN-C-81914:2002]	I (odporna na szorowanie na mokro)
Dopuszczalna zawartość LZO: (kat. A/a/FW) ≤ 30 g/l	produkt zawiera maksymalnie 30 g/l LZO
Barwa	biała

PRZECHOWYWANIE

W oryginalnych, nieuszkodzonych opakowaniach i suchych pomieszczeniach – 24 miesiące od daty produkcji. Chronić przed mrozem w czasie transportu i składowania.

UWAGI

Dane techniczne i informacje o sposobie stosowania podane są dla temperatury (23±2)°C i wilgotności względnej (50±5)%. W innych warunkach czas schnięcia może ulec zmianie. Może powodować wystąpienie reakcji alergicznej. Stosować okulary ochronne. W razie zabrudzenia oczu należy natychmiast przemyć je dużą ilością wody i skontaktować się z lekarzem. Chronić również skórę używając ubrań i rękawic ochronnych. Zabezpieczać przed dziećmi. Świeże zabrudzenia czyścić wodą. Mieszanina zawiera produkt biobójczy o właściwościach grzybobójczych. Substancje czynne: masa poreakcyjna 5-chloro-2-metylo-2H-izotiazol-3-onu i 2-metylo-2H-izotiazol-3-onu (3:1). Woda po czyszczeniu narzędzi nie może zostać wprowadzona do gruntu i wód powierzchniowych. Producent nie odpowiada za szkody wynikłe z nieumiejętnego lub niezgodnego z przeznaczeniem użycia wyrobu

ZALECENIA OGÓLNE

Prace prowadzić zgodnie z zasadami sztuki budowlanej, normami i przepisami BHP.

Producent:

PIOTROWICE Sp. z o.o., 27-630 Zawichost, Piotrowice 106.

Dział Obsługi Klienta: tel. 41 372 11 10÷12, fax 41 372 11 13, e-mail: dok@piotrowice.pl, www.piotrowice.pl, www.stabill.pl

Dokument odniesienia: PN-EN 13300:2002. Posiada atest PZH.

Fidor, 24.02.2025 r. Niniejsza karta techniczna produktu jest obowiązująca i zastępuje wszystkie poprzednie.