

STABILL PKG-27

Klej Gipsowy T ŻELOWY



Opakowanie

Jednostkowe: Worek 20 kg
Zbiornicze: Paleta ofoliowana 1080 kg

ZASTOSOWANIE

STABILL PKG-27 służy do przyklejania płyt gipsowo-kartonowych oraz gipsowych płyt zespolonych (do izolacji cieplnej i akustycznej).

WŁAŚCIWOŚCI

STABILL PKG-27 jest suchą mieszaniną gipsu, wypełniaczy mineralnych oraz dodatków modyfikujących, dzięki którym otrzymujemy wysokie parametry wytrzymałościowe i doskonałe właściwości robocze.

PRZYGOTOWANIE PODŁOŻA

STABILL PKG-27 można stosować wewnątrz budynków na wszystkie podłoża mineralne. Podłoże powinno być wysezonowane, nośne, stabilne, równe, suche, pozbawione zanieczyszczeń np. kurzu, pyłu, olejów, tłuszczów itp. Podłoża o dużej i nierównomiernej chłonności należy zagruntować Gruntem Uniwersalnym **STABILL PP-80** lub Gruntem Żelowym **STABILL PP-90** i odczekać do wyschnięcia.

SPOSÓB UŻYCIA

Produkt wsypać do czystego pojemnika z zimną wodą w proporcji od 6 do 7,5 l wody na 20 kg suchej mieszanki i następnie mieszać mieszadłem wolnoobrotowym do uzyskania jednolitej plastycznej masy bez grudek. Po odczekaniu kilku minut masę należy jeszcze raz wymieszać. Na płyty gipsowo-kartonowe klej nałożyć w formie placków za pomocą kielni lub rozprowadzić przy pomocy pacy zębatej. Płytę przyłożyć do ściany i lekko docisnąć. W ciągu 10 minut od przyklejenia płyt można dokonać zmiany ich położenia. Klej gipsowy należy zużyć w ciągu 40 minut od wymieszania z wodą. Podczas wykonywania prac należy postępować zgodnie z zasadami sztuki budowlanej i polskimi normami.

DANE TECHNICZNE

Dane techniczne i informacje o sposobie stosowania odnoszą się do temperatury (20±2)°C i wilgotności powietrza (65±5)%. W innych warunkach właściwości produktu mogą ulec zmianie.

Wyrób zgodny z normą PN-EN 14496. Produkt posiada Atest higieniczny PZH.

Skład: mieszanka gipsu i wypełniaczy mineralnych modyfikowana dodatkami

Wyrób dopuszczony
do obrotu i powszechnego
stosowania w budownictwie



Proporcja mieszania wyrobu	ok. 0,3-0,37 litra/kg
Czas przydatności do użycia	ok. 40-60 minut
Temperatura stosowania	od +5°C do +25°C
Przybliżone zużycie	ok. 2,5 kg/m ² płyty
Czas korekty	≤ 10 minut od przyklejenia
Przyczepność do płyty g-k	≥ 0,06 MPa (lub zniszczenie w płycie)
Reakcja na ogień	klasa A1
Zawartość siarczanu wapnia	≥ 30%

STABILL PKG-27

Klej Gipsowy T ŻELOWY

OKRES PRZECHOWYWANIA

Czas przydatności do użycia: 9 miesięcy od daty produkcji umieszczonej na opakowaniu. Przechowywać w suchych pomieszczeniach. Chronić przed zawilgoceniem w czasie transportu i składowania.

UWAGI I ZALECENIA

Prace wykonywać przy temperaturze otoczenia od +5°C do +30°C. Nie dodawać innych substancji. Do każdego zarobu używać czystych narzędzi i naczyń. Świeży klej należy chronić przed nadmiernym zawilgoceniem. Należy stosować odpowiednie środki ochrony oczu, dróg oddechowych i skóry. W razie zabrudzenia oczu należy natychmiast przemyć je dużą ilością wody i skontaktować się z lekarzem. Chronić przed dziećmi. Świeże zabrudzenia czyścić wodą. Producent nie odpowiada za szkody wynikłe z nieumiejętnego lub niezgodnego z przeznaczeniem użycia wyrobu.

Producent:

PIOTROWICE Sp. z o.o., 27-630 Zawichost, Piotrowice 106.

Dział Obsługi Klienta: tel. 41 372 11 10÷12, fax 41 372 11 13, e-mail: dok@piotrowice.pl

www.piotrowice.pl, www.stabill.pl

Fidor, 19.08.2024 r. Niniejsza karta techniczna produktu jest obowiązująca i zastępuje wszystkie poprzednie.